

ECO SUBLI PRIME

AKTYWATOR DO SUBLIMACJI

DREWNO, PAPIER

Instrukcja techniczna:

Nazwa materiału:

Aktywator dwuskładnikowy do drewna – papieru wodorozcieńczalny

Dane techniczne:

lepkość dostarczona przy 20°C (DIN 53211)	: ok. 100s/4 mm przy temp. 20°C
ciężar właściwy przy 20°C (DIN 53217)	: ok. 1,03 g/ml
klasa nieb. Pożarowego	: nie dotyczy
teoretyczna wydajność (bez strat technolog.)	: 10-11 m ² /kg przy 30 µm grubości suchej błony
gwarantowana trwałość	: Min. 6 miesięcy w szczelnym zamknięciu w temp. +10°C do + 35°C

Przyrządzanie:

rozcieńczanie	: woda destylowana
stosunek utwardzacza	: 4+1 części wagowych
czas otwarty w 20°C	: ok. 4 godzin
lepkość robocza natryskiem	: ok. 35-40 s w zależności od urządzenia
schnięcie (przy 20°C)	: pyłosuchość TG1 po ok. 2 godz. suchość dotyk. (TG4) po ok. 5 godz. suche (TG6) po ok. 24 godz. całkowicie utwardz. po ok. 7 dniach

Wskazówka: Po ok. 30 minutach zalecanego suszenia można stosować wymuszone schnięcie przy temp. Max 50 stopni C.

Przygotowanie:

Dwuskładnikowy materiał wykończeniowy o wysokiej światłotrwałości i odporności na zewnątrz. Można uzyskiwać warstwy o grubości 30-40 µm. Powierzchnia musi być sucha, odtłuszczona i wolna od kurzu. Po intensywnym mechanicznym wymieszaniu lakieru bazowego z utwardzaczem wedle części wagowych, za pomocą urządzenia mieszającego, należy ustawić lepkość natrysku. Następnie lakier jest od razu gotowy do użycia, gdyż nie ma potrzeby odczekania czasu reakcji.

Czas otwarty: (czas roboczy) wynosi ok. 4 godz. przy 20°C temperatury pokojowej. Może dojść do lekkiego wzrostu lepkości. Po kilkugodzinnym czasie reakcji może dojść do silnego pienienia, dlatego pojemniki powinny zostać całkowicie opróżnione, aby uniknąć przelania.

Narzędzia należy czyścić natychmiast pod bieżącą wodą. Wyschnięty lakier należy usuwać za pomocą rozcieńczalnika nitro.